



RCSOft A81

نرمکن خمیری

شکل ظاهری : ماده خمیری زردرنگ

ساختار یونی : ترکیبی از سطح فعال های کاتیونی

خاصیت حل شونده : در آب گرم به هر نسبتی قابل حل شدن است.
خواص :

- ایجاد زیر دست نرم و مطلوب
- ایجاد خاصیت پر کنندگی و پوست هلوبی روی سطح الیاف به خصوص کالای سلولوزی و ترکیب آن
- ایجاد خاصیت آنتی استاتیکی روی الیاف مصنوعی و ترکیبات آن
- عدم ایجاد زردی روی کالا هنگام خشک شدن
- هم به روش پد بیج و هم به روش رمق کشی قابل استفاده می باشد
- روی شید رنگ تاثیر منفی نمی گذارد
- آبدوستی پارچه را افزایش می دهد
- دوست دار محیط زیست بوده و هیچگونه خطر سمی ندارد

دستورالعمل کاربری :

ابتدا با آب ۶۰ درجه محلول ۲۰ درصد تهیه و به نسبت های زیر مورد استفاده قرار می گیرد

- در سیستم رمق کشی
 - ۱-۲ g/lit نرمکن
 - دما ۴۰-۴۵ °C
 - زمان ۲۰ min
- در سیستم پد
 - ۵-۱۵ g/lit نرمکن
 - دما ۱۳۰-۱۷۰ °C
 - زمان ۳-۵ min

انبارداری : در دمای ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد انبارداری مطلوب می باشد. در ظرف های دربسته و دور از نور مستقیم خورشید به مدت نه ماه قابل مصرف می باشد

